ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Ред.3 от 10.07.2009

Двухкомпонентное, высокопрочное, нескользкое полиуретановое покрытие для коммерческих, промышленных и лодочных палуб.
Идеально подходит для нескользкой отделки на Gelpur Autolivellante.
Выход: 1 ± 0,05 м2 / кг - толщина 0,5 / 0,6 мм.
Доступные цвета: серый, черный, белый.
Термостойкость: от -20 ° C до + 80 ° C.
Стойкость к ультрафиолетовому излучению: потеря блеска и пожелтение - отсутствие растрескивания (с ароматическим полиизоцианатным катализатором).
Для улучшения устойчивости к пожелтению с течением времени на светлых тонах доступен алифатический полиизоциановый катализатор (30231NI).

	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: должна быть чистой, без пыли и жира, сухой. Gelpur Самовыравнивающийся: подождите не менее 12/24 часов после нанесения продукта. Цемент: пол должен быть сухим и не моложе 6 месяцев. Тщательно очистите пол. Не наносить на полы, где есть повышенная влажность. Дерево: оно должно быть абсолютно сухим! Рекомендуется предварительное нанесение пальто Gelpur Autolivellante. Стекловолокно / Сталь: обезжиривают и тускнеют абразивной ватой, крупнозернистой. Алюминий / оцинкованный лист: хорошо очищают и обезжиривают. Обработать поверхность эпоксидной грунтовкой Z41 / Z42.
	**ПОДГОТОВКА СМЕСИ:** 6 + 1 (6 частей продукта, часть A + 1 часть катализатора по весу). Важно соблюдать соотношение продукт / катализатор при поставке. Смешайте два компонента тщательно. Смесь должна быть однородного цвета, без разводов. **ВНИМАНИЕ:** неравномерное перемешивание может привести к образованию «островков» неотвержденного продукта. Смесь следует использовать в течение 15 минут после ее приготовления.
	ПРИМЕНЕНИЕ: Вылейте на пол и аккуратно распределите с помощью шпателя с резиновым покрытием или валика без волос. ВНИМАНИЕ: это не самовыравнивающийся продукт. Поэтому важно позаботиться о применении, чтобы получить хороший эстетический и нескользкий эффект.
	Разбавление: Продукт готов к использованию.
	ВРЕМЯ СУШКИ: Прогулка: 8/12 часов. Способен выдерживать нагрузки через 48 часов (при 20 ° C). Полное развитие химических / механических свойств происходит по крайней мере через 2 недели после нанесения.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
От + 15 ° C до + 25 ° C
При температуре выше 25 ° C срок годности смеси значительно сокращается. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕСЬ К ТЕМПЕРАТУРАМ ниже 10 ° C.

ХРАНЕНИЕ:
Год в прохладном, сухом месте.
Держите контейнеры плотно закрытыми.

УПАКОВКА И ЦВЕТА ЧАСТЬ А

Код	**Цвет**	**Пакеты**
30230	серый	6 кг
30235	черный	6 кг
30236	белый	6 кг

Катализаторы

Код		**Пакет**
30231		1 кг
30231NI	НЕ ЖЕЛТЫЙ	1 кг

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.