



# MS-FLEX 416 SPRAY

**GELSON®**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
UNI EN ISO 9001

Pag. 1/2

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Ред. 4 от 12.12.2016

Мастика-герметик на основе гибридного полимера с силановым окончанием, отверждения при атмосферной влажности.

Обладает оптимальной устойчивостью к влажности и плохой погоде.

Для уплотнения и сцепления в системах отопления и кондиционирования воздуха, в промышленных объектах, автомобилестроении, автоприцепах, металлических и железнодорожных конструкциях. Идеально подходит для перекрытия листового металла в салонах автомобилей, моторных отсеках и для герметизации краев дверей и капотов.

Адгезив на стекле, цинке, стали, алюминии и многих других металлах, поверхностях, окрашенных или обработанных грунтовкой, деревом, минеральными подложками, термопластичными и термопластичными материалами (кроме ПЭ, ПП, ПТФЭ).

Температура нанесения: от + 5 ° C до + 30 ° C

### Характеристики:

Внешний вид: распыление тиксотропной пасты

Основание: полимер с концевыми силановыми группами

Плотность: 1,4 г / см<sup>3</sup>

Рабочая температура: от -40 ° C до + 80 ° C, с короткими скачками при 120 ° C Твердость по Шору А: 47 Н / мм<sup>2</sup> (DIN 53505)

Удлинение при разрыве (DIN 53504): 250%

Соппротивление разрыву (DIN53515): 5,0 Н / мм<sup>2</sup>

Соппротивление разрыву (ASTM D 624): 7,7 Н / мм<sup>2</sup>

Прочность на растяжение (DIN 53504): 2,1 Н / мм<sup>2</sup>

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и обезжиренными. В конце концов зашлифуйте и притупите опору.

Для улучшения эстетического эффекта можно ограничить рабочую зону липкой лентой.

Возможна перекраска в течение двух часов после нанесения растворителем и водной основой. Если после нанесения наносится более двух часов, герметик должен быть заглушен.

Для перекрытия порошковыми покрытиями мы рекомендуем провести профилактический тест для проверки совместимости с циклом обработки.

Применение с пистолетом 85139 или 85130.


Избегайте контакта продукта с полиуретановыми материалами, которые не полностью сшиты.

### ВРЕМЯ СУШКИ:

Время без пыли (23 ° C - 50% в год): 20 мин.

Скорость отверждения (23 ° C - 50% в год): 3 мм / 24 ч.

Перекраска продлевает время высыхания.





## MS-FLEX 416 SPRAY

**GELSON®**

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
UNI EN ISO 9001

Pag. 2/2



### Хранение:

Продукт в оригинальной упаковке может храниться в течение 9 месяцев при температуре от 5 до 25 ° C в прохладной, сухой среде.

### ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Код	Цвет	Пакеты
30406	серый	310 мл картридж
30407	бежевый	310 мл картридж

*Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в наших лабораториях. Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.*